



**GLOBUS**  
made to build

G1 07

**Лепилото за газобетон Globus G1 07** е нормално втвърдяващо се лепило на циментова основа, предназначено за залепване и шпакловане на газобетонни блокчета, керамични тухли, бетонни блокове и други градивни тела.

### качества на продукта

- ✓ Висока якост
- ✓ Разширено отворено време
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Лесен за употреба

### област на приложение

Лепилото за газобетон Globus G1 07 се използва за зидане и шпакловане на: газобетон, керамични тухли, бетонни блокове, коминни тела и др.

### указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата за полагане на сместа трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. При температури по-високи от +25°C основата се намокря повърхностно с вода непосредствено преди нанасяне на сместа.

#### 2. Полагане

Един килограм от лепило за газобетон Globus G1 07 се смесва с 0.37 л вода. Точно дозираната суха смес се поставя в подходящ съд, в който се разбърква ръчно или с бъркалка. След 15 минути се разбърква отново и лепилото е готово за работа. Така получената смес може да се употреби до 5 часа след приготвянето ѝ, без да започне процес на втвърдяване. Нанася се с назъбена лопатка или шпакла с големина на зъбите 5 мм. При зидане сместа се нанася върху хоризонталната повърхност на долното блокче и върху вертикалната челна стена на съседното.

### технически данни

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Съотношение на смесване | 9,25 л вода на 25 кг  |
| Време за работа         | до 5 часа   |
| Отворено време          | около 20 минути<br>(при температура на въздуха от +18°C до +25°C) |
| Якост на сцепление      | > 0.3 N/mm <sup>2</sup>   |
| Пълно втвърдяване       | около 24 часа   |
| Температура на полагане | от +5°C до +35°C  |

### разходна норма

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| За залепване на газобетон | 15 кг/м <sup>3</sup> |
| За шпакловане             | 2 кг/м <sup>2</sup>  |

### внимание

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

### препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

### опаковка

Хартиени опаковки по 25 кг.

### условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

### мерки за безопасност

Лепилото за газобетон Globus G1 07 съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

### описание на опасностите

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Xi – гразнец – съдържа ЦИМЕНТ</b> |                                    |
| R36/37/38                            | Дразни дихателните пътища и кожата |
| R41                                  | Опасност от увреждане на очите     |

|     |  |
|-----|--|
| S2  | Да се пази от достъп на деца   |
| S24 | Да се избягва контакт с очите и кожата   |
| S26 | В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар |
| S37 | Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта                     |
| S46 | При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ                           |

**срок на годност: 12 месеца**

