



GLOBUS

made to build

G1 56

Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex е подходящо за вътрешно и външно приложение при залепване на фаянсови, керамични, мраморни и гранитогресни плочи. Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex осигурява гъвкава лепилна подложка и премахва напрежението върху критични основи.

качества на продукта

- ✓ Висока якост
- ✓ Намалено плъзгане
- ✓ Разширено отворено време
- ✓ Добра еластичност
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Икономичен
- ✓ Лесен за употреба

област на приложение

Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex се използва за залепване на фаянсови, керамични, мраморни и гранитогресни плочи, непориозни облицовъчни материали и гр. Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex е подходящо за вътрешно и външно полагане върху бетон, мазилки, гипскартон, гипсофазер, както и за балкони, фасади, панели и гр.

указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата, върху която се лепят плочите, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. Непосредствено преди употреба плочите се обезпрашават. Сухи основи, с висока абсорбираща способност като сухи подове, гипсофазер, гипскартон и гр., се намокрят или грундират с дълбокопроникващ грунд предварително. Грундът трябва да съхне 12 часа. При външно приложение върху циментови замазки и мазилки, положени преди 28 дни или бетони, положени преди 6 месеца, продуктът може да се полага и без предварителна обработка.

2. Полагане

От две и половина до три обемни части лепило за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex се разбъркват с една част вода в подходящ съд до получаване на хомогенна смес. След 15 минути отново се разбърква и лепилото е готово за работа. Така получената смес се нанася с назъбена шпакла, като височината на зъбите се подбира в зависимост от дебелината и вида на облицовъчните плочи.

технически данни

Съотношение на смесване	6,5 л вода на 25 кг
Насипно тегло	1,30 кг/л
Време за работа	около 4 часа
Отворено време	около 20 минути (при температура на въздуха от +18°C до +25°C и влажност до 50%)
Якост на сцепление	> 1 N/mm ²
Приплъзване	< 0.5 мм
Пълно втвърдяване	около 24 часа, след което може да се фузира
Температура на полагане	от +5°C до +35°C

Подобрено втвърдяващо се лепило клас С2 ТЕ съгласно EN 12004

разходна норма

Стени	3.0 кг/м ² (при размер на зъбите на шпаклата 5 мм)
Пог	4.0 кг/м ² (при размер на зъбите на шпаклата 7 мм)

внимание

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

опаковка

Хартиени опаковки по 25 кг.

условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност

Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 56 Flex съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите

Xi – гразнец – съдържа ЦИМЕНТ	
R36/37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R41	Опасност от увреждане на очите
S2	Да се пази от достъп на деца
S24	Да се избягва контакт с очите и кожата
S26	В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар
S37	Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта
S46	При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

