



# GLOBUS

made to build

# G1 53

**Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53** се използва за залепване на керамични облицовки и настилки. Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 е нормално втвърдяващо се лепило, с намалено плъзгане, на циментова основа, подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба.

### качества на продукта

- ✓ Намалено плъзгане
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Икономичен
- ✓ Лесен за употреба

### област на приложение

Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 се използва за вътрешно приложение при залепване на фаянсови, керамични, мраморни и гранитогресни плочки с нормална попиваща способност, както и за тротоарни плочи, гипсофазерни плоскости и др.

### указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата, върху която се лепят плочите, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. Непосредствено преди употреба плочите се обезпрашават. Сухи основи, с висока абсорбираща способност като сухи подове, гипсофазер, гипскартон и др., се намокрят или грундират с дълбокопроникващ грунд предварително.

#### 2. Полагане

От две и половина до три обемни части лепило за фаянс и керамика Globus G1 53 се разбъркват с една част вода в подходящ съд до получаване на хомогенна смес. След 15 минути отново се разбърква и лепилото е готово за работа. Така получената смес се нанася с назъбена шпакла, като височината на зъбите се подбира в зависимост от дебелината и вида на облицовъчните плочи.

### технически данни

Съотношение на смесване	6,5 л вода на 25 кг
Насипно тегло	1,40 кг/л
Време за работа	около 4 часа
Отворено време	около 20 минути (при температура на въздуха от +18°C до +25°C и влажност до 50%)
Якост на сцепление	> 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Пълно втвърдяване	около 24 часа, след което може да се фузира
Температура на полагане	от +5°C до +35°C

**Нормално втвърдяващо се лепило клас C1 T съгласно EN 12004**

### разходна норма

Стени	3.5 кг/м <sup>2</sup> (при размер на зъбите на шпаклата 5мм)
Пог	4.5 кг/м <sup>2</sup> (при размер на зъбите на шпаклата 7мм)

### Внимание

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

### препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

### опаковка

Хартиени опаковки по 25 кг.

### условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

### мерки за безопасност

Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

**описание на опасностите**

<b>Xi - гразнец - съдържа ЦИМЕНТ</b>	
R36/37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R41	Опасност от увреждане на очите
S2	Да се пази от достъп на деца
S24	Да се избягва контакт с очите и кожата
S26	В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар
S37	Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта
S46	При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

**срок на годност: 12 месеца**

