



GLOBUS

made to build

G1 36

Шпакловката за топлоизолация Globus G1 36 се използва за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдирани (XPS) и експандирани (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата. Шпакловката за топлоизолация Globus G1 36 е продукт на циментова основа, с високо съдържание на фибри, полимери и специални добавки и е подходящ както за вътрешна, така и за външна употреба.

качества на продукта

- ✓ Високо съдържание на фибри
- ✓ Отлична еластичност
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Добра паропроницаемост
- ✓ Икономичен
- ✓ Лесен за употреба

област на приложение

Шпакловката за топлоизолация Globus G1 36 се използва за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдирани (XPS) и експандирани (EPS) полистирен и плочи от минерална (каменна) вата.

указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата, върху която се лепят плочите от полистирен, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. Слабите мазилки или слоеве с лошо сцепление се отстраняват напълно. Сухи основи с висока абсорбираща способност като стени от газобетон, гипсофазер, гипскартон и гр., предварително се грундират с дълбокопроникващ грунд.

2. Полагане

Пет обемни части шпакловка за топлоизолация Globus G1 36 се разбъркват с две части вода.

Така получената смес трябва да се употреби до 5 часа, преди да започне процес на втвърдяване. Готовата смес се нанася с назъбена шпакла на тънък слой. Към получената основа се полага стъклофибърна мрежа като се застъпва по 10 см в областта на снаждане. Зъбците на гребена се прекарват по мрежата така че тя да потъне в материала, след което се заглажда с правата страна.

технически данни

Съотношение на смесване	6,5 л вода на 25 кг
Насипно тегло	1,40 кг/л
Време за работа	до 5 часа
Отворено време	около 25 минути (при температура на въздуха от +18°C до +25°C)
Якост на сцепление	> 0,09 N/mm ²
Температура на полагане	от +5°C до +30°C (при влажност на въздуха под 65%)

разходна норма

Разходната норма зависи от дебелината на шпакловката. Приблизителният разход за шпакловане на плочи от полистирен е от 4 до 5 кг/м².

внимание

Не се препоръчва към шпакловката да се прибавят цимент, пясък и гр., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

опаковка

Хартиени опаковки по 25 кг.

условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност

Шпакловката за топлоизолация Globus G1 36 съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите

Xi - гразнец - съдържа ЦИМЕНТ	
R36/37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R41	Опасност от увреждане на очите
S2	Да се пази от достъп на деца
S24	Да се избягва контакт с очите и кожата
S26	В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар
S37	Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта
S46	При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

