



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Полимерна мазилка *GLOBUS G4 64 Gran Finale*

Полимерна мазилка *GLOBUS G4 64 Gran Finale* е декоративна защитна мазилка на база полимери, подходяща за външно и вътрешно приложение.

Качества на продукта:

- Водо и мразоустойчив
- Висока еластичност
- Висока паропропускливост
- Висока степен на водоотблъскване
- Устойчивост на биологични вредители
- Подходящ за употреба като крайно покритие при полагане на топлоизолационна система
- Висока устойчивост на UV лъчи

Област на приложение: Полимерна мазилка *GLOBUS G4 64 Gran Finale* е минерална, паропропусклива структурна мазилка предназначена за полагане като финален слой на топлоизолационната система. Продуктът е подходящ за вътрешно и външно приложение за циментови, гипскартонени и др. повърхности. Покритието, което се получава след изсъхване е еластично, механично устойчиво и с устойчив цвят.

Указания за употреба:

1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания, с премахнати течни маслени замърсявания, без пукнатини и неравности. При пукнатини, неравности и други неравности е необходимо шпакловане на повърхността.

Преди полагането на мазилката, за повишаване на сцеплението с основата е необходимо нанасяне на универсален грунд за мазилка GLOBUS G4 22.

Забележка: Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз повърхности, преди да бъдат боядисани.

2. Полагане

Необходимо е GLOBUS G4 64 да се нанася без разреждане в един равномерен слой, без прекъсване при температура на основата и околната среда по-висока от 5°C. Полагането на следващ слой се осъществява след като вече нанесеният изсъхне напълно. В зависимост от условията на работния обект, времето на изсъхване варира от 2 до 4 часа.

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.

Технически данни

Съгласно БДС EN 13300

Коефициент на пренасяне на водни пари	V2 средна
Абсорбация на вода	W2 средна
Адхезия	$\geq 1.3\text{MPa}$
Температура на полагане	От +5° до +25°C (предпазване от пряка слънчева светлина)
Време за стягане	Макс.3 дни
Реакция на огън	Клас C
Разходна норма	G4 64 1.5mm - около 2.5кг/м ² G4 64 2.0mm - около 3.1кг/м ²

Внимание !

Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°C и над +25°C, както и случаите ,в които стената е напоена с вода или влажна. Опаковката да се предпазва от замръзване и не се излага на пряка слънчева светлина.

Препоръки: Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта , само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

Условия на съхранение: В закрити складови помещения при температура над +5°C, в оригинална, не отваряна опаковка.

Срок на годност: 12 месеца

Съвети за безопасност:

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.