



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Универсален грунд за мазилка G4 22

Универсалният грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI е подходящ за вътрешни и външни повърхности, включително и силно алкални. Продуктът се използва за заздравяване и уеднаквяване на стените като цвят и попиващи свойства и за подготовка на основата преди нанасяне на защитни декоративни мазилки на акрилна, силикатна, силиконова, силикат-силиконова база.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА:

- Грундът неутрализира химически алкалността на основата
- Увеличава отвореното време на мазилката и улеснява нейното полагане
- Изравнява попиваемостта на основата и така намалява риска от петна, следствие на прекомерно бързо съхнене
- Увеличава сцеплението на мазилката с основата
- Не възпрепятства свободното преминаване на водните пари (паропропускливост)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

1.Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без пукнатини и дупки. При ремонт на фасадни повърхности, да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна.

2.Полагане

Универсалният грунд за мазилки GLOBUS G4 22 UNI се нанася в един равномерен пласт, с плавни движения, с помощта на бояджийски валик или четка, след предварително разбъркване с електрическа бормашина или бъркалка.

Температурата на основата и околната среда, от нанасянето до пълното изсъхване, трябва да бъде от +5°C до +30°C. Мазилката се полага след пълното изсъхване на грунда.

РАЗХОДНА НОРМА:

От 0.200кг/м² до 0.280кг/м² в зависимост от водопоглещащите свойства и неравности на основата.



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Обемно тегло 1.5 kg/l

Абсорбция на вода W3 ниско

Сцепление с бетон ≥ 3.0 MPa

Коефициент на водопропускливост W3 ниска

Топлопроводност NPD

Опасни субстанции NPD

Цвят Бял

Време за съхнене: от 4 до 6 часа, в зависимост от климатичните условия.

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 g/l.

ВНИМАНИЕ!

Разбъркайте преди употреба. Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като силен вятър, дъжд, температура на основата и околната среда под +5°C и над +30°C, както и в случаите, в които стената е напоена с вода.

ПРЕПОРЪКИ:

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

В закрити помещения при температури от +5°C до +30°C.

СРОК НА ГОДНОСТ:

1 година при съхранение при горепосочените температури.



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък. Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък.